



MAPEI

Colorite Matt

**Idropittura murale
per interni**

ELEVATA TRASPIRABILITÀ

OTTIMA COPERTURA

CAMPI DI APPLICAZIONE

Pitturazione di tutte le superfici interne vecchie, nuove o già verniciate dove si vuole conferire al supporto un piacevole aspetto estetico liscio, opaco e con elevato grado di bianco.

La speciale formulazione del prodotto lo rende particolarmente adatto alla verniciatura di superfici cementizie, a base calce o gesso alle quali si vuole conferire protezione unita ad un'ottima permeabilità al vapore.

Alcuni esempi di applicazione

- Verniciatura all'interno di tutte le murature, intonaci o rasature a base cementizia, calce o gesso, sia nuove ben stagionate che vecchie, purché coese, ben aderite e non sfarinanti.
- Verniciatura di vecchie pitture applicate in ambienti interni ben aderenti al supporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colorite Matt è un'idropittura murale per interno, ad elevata copertura e punto di bianco, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e cariche selezionate.

Colorite Matt, applicata all'interno, aderisce perfettamente su tutti i tipi di murature, intonaci, rasature e su vecchie pitture ben aderite.

Colorite Matt protegge il supporto conferendogli un gradevole aspetto estetico, uniforme, opaco e vellutato al tatto.



DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
DESCRIZIONE	
idropittura murale traspirante per la protezione e decorazione di superfici interne.	
IMPIEGO	
<ul style="list-style-type: none"> • Pitturazione di tutte le superfici interne vecchie, nuove o già verniciate dove si vuole conferire al supporto un piacevole aspetto estetico liscio, opaco ed una durevole protezione dagli aggressivi ambientali. • Verniciatura di tutte le murature, intonaci o rasature a base cementizia, calce o gesso, sia nuove ben stagionate che vecchie purché coese, ben aderite e non sfarinanti. • Verniciatura su vecchie pitture ben aderenti al supporto. 	
CARATTERISTICHE	
Aspetto:	liquido pastoso
Residuo secco (%):	65
Massa volumica (g/cm ³):	ca 1,65
Resa teorica per mano (m ² /kg):	5-6
Fattore resistenza alla diffusione del vapore (UNI EN ISO 7783-2) (μ)	20
Resistenza al passaggio del vapore relativo a 0,15 mm di spessore secco Sd (m):	0,03
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:	nessuna. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza
PREPARAZIONE	
Diluire Colorite Matt con 15%-20% di acqua e mescolare fino a completa omogeneizzazione.	
ESSICCAZIONE	
Riverniciabilità:	24-48 ore

Colorite Matt è disponibile in un'ampia gamma di colori ottenibili col sistema di colorazione automatico **ColorMap**®.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del sottofondo

Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, coese ed asciutte.

Eliminare completamente eventuali tracce di oli o grassi presenti sulla superficie e le parti poco aderenti.

Sigillare eventuali fessure e riparare le parti degradate.

Chiudere le porosità e livellare eventuali irregolarità del sottofondo.

Applicare **Malech**.

Onde evitare il fenomeno di "vetrificazione" del primer sulle murature, si consiglia una diluizione di **Malech** con acqua, in rapporto variabile a seconda del tipo di supporto (cementizio, a base gesso o calce) e dal suo assorbimento; indicativamente si consiglia una diluizione **Malech/acqua** nel rapporto 2/1

per i supporti più assorbenti oppure 1/1 per quelli meno assorbenti.

Inoltre per rendere più facile l'applicazione di **Malech** (incolore) si consiglia, dopo averlo diluito secondo le modalità sopraindicate, di miscelarlo con circa 20-30% di **Colorite Matt** del colore scelto, affinché sia più facilmente individuabile la parte dove è stato applicato il primer, unendo il vantaggio dell'applicazione di una mano di fondo parzialmente coprente. Questa operazione è utile soprattutto nel caso in cui la verniciatura finale preveda l'applicazione di una tinta dal colore vivace normalmente poco coprente (toni brillanti di rosso, giallo o verde).

A distanza di 12-24 ore dall'applicazione di **Malech**, procedere con l'applicazione di **Colorite Matt**.

Preparazione del prodotto

Diluire **Colorite Matt** con 15%-20% di acqua facendo attenzione ad omogeneizzare a fondo il prodotto, aiutarsi se possibile con un trapano a basso numero di giri. Per

la preparazione di quantitativi parziali si raccomanda di mescolare bene **Colorite Matt** tal quale prima di eseguire il prelievo dalla confezione originale.

Applicazione del prodotto

Colorite Matt si applica a pennello, rullo o spruzzo su primer **Malech** asciutto.

Il ciclo prevede l'applicazione di almeno due mani di **Colorite Matt** a distanza di 24 ore l'una dall'altra in condizioni normali di umidità e temperatura.

Norme da osservare durante la preparazione e l'applicazione

- Non applicare sotto i +5°C.
- Non applicare con umidità superiore a 85%.
- Non applicare su superfici esterne.

Pulizia

Pennelli, rulli e le attrezzature usate durante l'applicazione si puliscono prima dell'essiccazione di **Colorite Matt** con acqua.

CONSUMO

0,3-0,4 kg/m² (riferito a due mani di prodotto).

CONFEZIONI

Colorite Matt viene fornito in fustini di plastica da 5 e 20 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Colorite Matt non è pericolosa ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di utilizzare le consuete precauzioni da tenersi per la manipolazione dei prodotti chimici. Nel caso l'applicazione avvenga in ambienti chiusi, provvedere ad aerare adeguatamente il locale.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda di Sicurezza.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito www.mapei.it e www.mapei.com

VOCE DI CAPITOLATO

Verniciatura di murature, intonaci, rasature a base cementizia, calce o gesso, poste in ambienti interni, sia nuove ben stagionate che vecchie purché coese, ben aderite e non sfarinanti. Verniciatura di vecchie pitture, applicate in ambienti interni, ben aderenti al supporto, mediante applicazione di una pittura liscia, coprente ed opaca a base di resine sintetiche in dispersione acquosa (tipo **Colorite Matt** della MAPEI S.p.A.). L'applicazione dovrà avvenire in almeno due strati tramite pennello, rullo o spruzzo, previa applicazione del relativo primer (tipo **Malech** della MAPEI S.p.A.).

La finitura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Colore:	a scelta della D.L. o secondo cartella colori del produttore
Aspetto:	liquido pastoso
Residuo secco (%):	65
Massa volumica (g/cm ³):	ca 1,65
Resa teorica per mano (m ² /kg):	5-6
Fattore resistenza alla diffusione del vapore (UNI EN ISO 7783-2) (μ):	20
Resistenza al passaggio del vapore relativo a 0,15 mm di spessore secco Sd (m):	0,03



Colorite
Matt



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione
è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

6201-9-2011

© A.G. BETA